MASAVEU ● INDUSTRIA

BIA
Bajo Impacto Ambiental

BIACEM®

CEM V/A (S-V) 32,5 N

CEMENTO TIPO V

APLICACIONES / RECOMENDACIONES

- Morteros para trabajos de albañilería, estabilización de suelos, firmes de hormigón y hormigones en masa.
- Moderado calor de hidratación.

PRECAUCIONES

- Cuidar la dosificación, el amasado y muy especialmente el curado, este último recomendable durante al menos 7 días, para evitar fisuraciones por retracción y especialmente durante las primeras horas.
- Con altas temperaturas, proteger el hormigón de la acción del sol y del viento para evitar desecación.
- Con tiempo frío, proteger el hormigón.
- No utilizable para hormigón pretensado.

CEM V/A (S-V) 32,5 N

				Valor típico	Límites
PROPIEDADES	FÍSICAS	Fraguado	Principio	275 min	≥ 75 min
			Final	330 min	< 720 min
	MECÁNICAS	Resistencia a compresión	7 días	26,0 MPa	≥ 16,0 MPa
			28 días	46,5 MPa	≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa