



BIACEM®

CEM V/A (S-V) 32,5 N

CEMENTO TIPO V



APLICACIONES / RECOMENDACIONES

- Morteros para trabajos de albañilería, estabilización de suelos, firmes de hormigón y hormigones en masa.
- Moderado calor de hidratación.

PRECAUCIONES

- Cuidar la dosificación, el amasado y muy especialmente el curado, este último recomendable durante al menos 7 días, para evitar fisuraciones por retracción y especialmente durante las primeras horas.
- Con altas temperaturas, proteger el hormigón de la acción del sol y del viento para evitar desecación.
- Con tiempo frío, proteger el hormigón.
- No utilizable para hormigón pretensado.

CEM V/A (S-V) 32,5 N

			Valor típico	Límites
PROPIEDADES FÍSICAS	Fraguado	Principio	275 min	≥ 75 min
		Final	330 min	< 720 min
PROPIEDADES MECÁNICAS	Resistencia a compresión	7 días	26,0 MPa	≥ 16,0 MPa
		28 días	46,5 MPa	≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa